

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΡΗΣΗ

Το EPOSHOP 204 είναι ταχυστέγνωτο εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών, με βάση εποξειδικές ρητίνες, πολυαμιδικό σκληρυντή και επιλεγμένες αντισκωριακές χρωστικές ελεύθερες μολύβδου και χρωμικών. Είναι σχεδιασμένο για χρήση κυρίως σε αυτόματες εγκαταστάσεις αμμοβολής - βαφής. Το EPOSHOP 204 συνιστάται σαν γενικής χρήσης αστάρι σε συνδυασμό με διάφορα τελικά χρώματα, ιδιαίτερος με εποξειδικά όπως NEOGUARD 313,322, EPOTAR, και NAVACOLOR PU HS κ.λπ.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Απόχρωση	Κεραμιδί
Στιλνότητα	Ματ
Πυκνότητα	1.12 ± 0.02 Kg/L (μίγματος)
Στερεά κατ' όγκο	20% ± 1% (μίγματος)
Συνιστώμενο Πάχος Υμένα	Ξηρό: 20 - 25 μ
Θεωρητική Απόδοση	8 - 10 M ² /L (για το προαναφερθέν πάχος)
Σημείο Ανάφλεξης	A: Υψηλότερο από 4 °C , B: Υψηλότερο από 4 °C
Χρόνος ζωής μίγματος	10 °C - 15 ώρες, 23 °C - 8 ώρες, 35 °C - 6 ώρες
Voc`s	500 gr/lt Κατηγορία A(t) (2010) 500gr/lt

Ξήρανση *

Χρόνος Επαναβαφής

Θερμοκρασία	Επιφανειακή	Πλήρης	Ελάχιστος	Μέγιστος
10 °C	70 δεύτερα	10 λεπτά	24 ώρες	Απεριόριστος
23 °C	50 δεύτερα	5 λεπτά	8 ώρες	Απεριόριστος
35 °C	30 δεύτερα	3 λεπτά	4 ώρες	Απεριόριστος

* Βλέπε γενικές οδηγίες NEOKEM

Περιορισμοί: Η θερμοκρασία πολυμερισμού πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 10 °C και η σχετική υγρασία μικρότερη από 75%. Υπερβολικό πάχος υμένα μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα τον διαχωρισμό του υμένα, όταν συνδυάζεται με high build συστήματα. Ο μέγιστος χρόνος επαναβαφής είναι απεριόριστος, όμως ανάλογα με τις συνθήκες αποθήκευσης η αποικοδόμηση του υμένα μπορεί να περιορίσει τον χρόνο επαναβαφής σε 3-6 μήνες. Οι χρόνοι ξήρανσης είναι προσεγγιστικοί εφόσον επηρεάζονται πολύ από το πάχος του φιλμ και τις συνθήκες του περιβάλλοντος.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Airless Spray	✓
Πιστόλι απλό	✓
Πινέλο	τοπικά
Ρολό	τοπικά

Αναμιγνύεται προσεκτικά όλη η ποσότητα του δοχείου A με όλη την ποσότητα του δοχείου B. Πριν τη χρήση αφήνεται να ωριμάσει 15 λεπτά.

Ρυθμίσεις για Airless Spray:

Μέγεθος Ακροφυσίου: 0.43 - 0.53 mm (17 - 21 thou).
Τελική πίεση: 105At ελάχιστο.

Αραιωτικό - Καθαριστικό

Thinner S204

1/2

Προετοιμασία επιφανείας: Εφαρμόζεται σε επιφάνειες που προηγουμένως έχουν αμμοβολιστεί σύμφωνα με Sa 2.5 - 3.0.

Προφυλάξεις: Κατά την εφαρμογή του χρώματος ο εργαζόμενος θα πρέπει να χρησιμοποιεί κατάλληλη μάσκα και προστατευτική ενδυμασία. Επίσης θα πρέπει να απομακρύνεται κάθε εστία φωτιάς και να γίνεται καλός εξαερισμός του χώρου.

Σημείωση: Το παρόν τεχνικό φυλλάδιο έχει ενημερωτικό σκοπό. Οι τεχνικές πληροφορίες είναι απόρροια της εμπειρίας μας και των αποτελεσμάτων που προέρχονται από τα εξειδικευμένα εργαστήριά μας. Παρότι καταβάλουμε τη μέγιστη προσπάθεια για να εξασφαλίσουμε με το καλύτερο δυνατό τρόπο ότι οι πληροφορίες σχετικά με το προϊόν είναι σωστές, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για παράγοντες που δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν, όπως η κατάσταση του υποστρώματος ή τους ποικίλους παράγοντες που επηρεάζουν τόσο το ίδιο το προϊόν, όσο και τη χρήση του. Για αυτό το λόγο, εκτός και εάν συγκεκριμένα αναγράφεται αλλιώς, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σχετικά με την απόδοση του προϊόντος ή για οποιαδήποτε απώλεια ή καταστροφή παρουσιαστεί κατά τη χρήση αυτού.

Η εφαρμογή και χρήση των προϊόντων μας γίνεται με δική σας ευθύνη. Το παρόν δεν αποτελεί καμία επίσημη ή συνεπαγόμενη εγγύηση. Ο χρήστης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του, αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη για την εφαρμογή και τη δοκιμή του προϊόντος, έτσι ώστε να διαπιστώσει τη καταλληλότητά του. Οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στο παρόν φυλλάδιο, υπόκεινται αναθεώρησης, σύμφωνα με την εμπειρία μας και τη πολιτική μας για διαρκή εξέλιξη και βελτίωση των υπαρχόντων προϊόντων.