

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΡΗΣΗ

Εποξειδικό ενδιάμεσο χρώμα υψηλού όγκου στερεών με εξαιρετικά γρήγορο στέγνωμα και πολύ γρήγορη σκλήρυνση. Βασίζεται σε εποξειδικές ρητίνες, πολυαμιδικό σκληρυντή και μαρμαρυγικό οξείδιο του σιδήρου. Εναρμονίζεται με τις ευρωπαϊκές οδηγίες (2004/42/EK, 1999/13/EK) για τον περιορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων στο περιβάλλον. Εφαρμόζεται πάνω σε επιφάνειες που έχουν προηγουμένως βαφτεί με ANORZING, EPOZINC, NEOGUARD PRIMER, και δίδει σκληρό φιλμ με αντοχή στο νερό, τα πετρελαιοειδή, τα λάδια και τα αραιά όξινα και αλκαλικά διαλύματα. Συνιστάται για την συντήρηση και προστασία μεταλλικών κατασκευών.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Απόχρωση	Γκρι σκούρο
Στιλπνότητα	Σατινέ
Ποκνότητα	1.50 ± 0.1 Kg/L (μίγματος)
Στερεά κατ'όγκο	73 % ± 2% (μίγματος)
Συνιστώμενο Πάχος Υμένα	Ξηρό: 100 μ, Υγρό: 135 μ
Θεωρητική Απόδοση	7.4 M ² /L (για το προαναφερθέν πάχος)
Σημείο Ανάφλεξης	A: 32 °C, B: 38 °C
Χρόνος ζωής μίγματος	3 – 4 ώρες, στους 25 °C
Voc`s	265 gr/lit + 5% διαλύτη 307 gr/lit
	Κατηγορία A(i) (2010) 500gr/lit

Χρόνος Ξήρανσης *

Χρόνος Επαναβαφής*

Θερμοκρασία	Επιφανειακή	Πλήρης	Ελάχιστος	Μέγιστος
20°C	2,5 ώρες	7 ημέρες	3,5 - 4 ώρες	Απεριόριστο
25 °C	1,5 ώρα	7 ημέρες	3 - 3,5 ώρες	Απεριόριστο

* για 100 μ ξηρό πάχος

Επισημαίνεται ότι ο καταλληλότερος χρόνος επαναβαφής για εποξειδικά συστήματα είναι το διάστημα πριν την πλήρη ωρίμανσή του εποξειδικού υποστρώματος (7 ημέρες). Μια μικρή κλίμακας δοκιμή μπορεί να μας δείξει εάν μια επιφάνεια μπορεί να επαναβαφεί με ασφάλεια.

Περιορισμοί: Θερμοκρασία πολυμερισμού 10 °C (ελάχιστη), Σχ. Υγρασία 75% (μέγιστη)

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Airless Spray	✓
Πιστόλι απλό	-
Πινέλο	✓
Ρολό	✓

Αναμιγνύεται προσεκτικά όλη η ποσότητα του δοχείου A με όλη την ποσότητα του δοχείου B. Πριν τη χρήση αφήνεται να ωριμάσει 15 λεπτά.
A : B 17lt : 3lt

Ρυθμίσεις για Airless Spray:

Μέγεθος Ακροφυσίου: 0.53 - 0.63 mm (21 - 25 thou)
× 65°/80° γωνία

Τελική πίεση: 150 At ελάχιστο

1/2

Προετοιμασία επιφανείας: Εφαρμόζεται σε μεταλλικές επιφάνειες που προηγουμένως έχουν βαφεί με ANORZINC, EPOZINC ή NEOGUARD primer 313.

Προφυλάξεις: Κατά την εφαρμογή του χρώματος ο εργαζόμενος θα πρέπει να χρησιμοποιεί μάσκα, να απομακρύνεται κάθε εστία φωτιάς και να γίνεται καλός εξαερισμός του χώρου.

Σημείωση: Το παρόν τεχνικό φυλλάδιο έχει ενημερωτικό σκοπό. Οι τεχνικές πληροφορίες είναι απόρροια της εμπειρίας μας και των αποτελεσμάτων που προέρχονται από τα εξειδικευμένα εργαστήριά μας. Παρότι καταβάλουμε τη μέγιστη προσπάθεια για να εξασφαλίσουμε με το καλύτερο δυνατό τρόπο ότι οι πληροφορίες σχετικά με το προϊόν είναι σωστές, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για παράγοντες που δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν, όπως η κατάσταση του υποστρώματος ή τους ποικίλους παράγοντες που επηρεάζουν τόσο το ίδιο το προϊόν, όσο και τη χρήση του. Για αυτό το λόγο, εκτός και εάν συγκεκριμένα αναγράφεται αλλιώς, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σχετικά με την απόδοση του προϊόντος ή για οποιαδήποτε απώλεια ή καταστροφή παρουσιαστεί κατά τη χρήση αυτού.

Η εφαρμογή και χρήση των προϊόντων μας γίνεται με δική σας ευθύνη. Το παρόν δεν αποτελεί καμία επίσημη ή συνεπαγόμενη εγγύηση. Ο χρήστης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του, αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη για την εφαρμογή και τη δοκιμή του προϊόντος, έτσι ώστε να διαπιστώσει τη καταλληλότητά του. Οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στο παρόν φυλλάδιο, υπόκεινται αναθεώρησης, σύμφωνα με την εμπειρία μας και τη πολιτική μας για διαρκή εξέλιξη και βελτίωση των υπαρχόντων προϊόντων.

