

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΡΗΣΗ

Τελικό χρώμα ενός συστατικού, βασισμένο σε ταχυστέγνωτες αλκυδικές ρητίνες και χρωστικές, ώστε να προσφέρει εύκολη κάλυψη, γρήγορο στέγνωμα, στιλπνή και σκληρή επιφάνεια με καλή αντοχή στις καιρικές και βιομηχανικές συνθήκες. Χρησιμοποιείται σε βιομηχανικές εφαρμογές σαν τελικό χρώμα εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης, σε συνδυασμό με το Anticor F, αντισκωριακό αστάρι της NEOKEM.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Απόχρωση	Όλες του χρωματολογίου NEOKEM
Στιλπνότητα	Στιλπνό
Πυκνότητα	1.15 ± 0.05 Kg/L (ανάλογα με την απόχρωση)
Στερεά κατ'όγκο	45 % ± 2% (ανάλογα με την απόχρωση)
Συνιστώμενο Πάχος Υμένα	Ξηρό: 40-60 μ , Υγρό : 90 - 130 μ
Θεωρητική Απόδοση	10 - 7M ² /Kg
Σημείο Ανάφλεξης	32 °C
Χρόνος Ξήρανσης	15-20 Λεπτά (23 °C /50% Σχ. Υγρασία)
Επιφανειακή	2-3 Ώρες (23 °C /50% Σχ. Υγρασία)
Πλήρης	2 Ώρες ελάχιστος
Χρόνος επαναβαφής	

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Airless Spray	✓
Πιστόλι απλό	✓
Πινέλο	✓
Ρολό	✓

Ρυθμίσεις για Airless Spray:

Μέγεθος Ακροφυσίου : 0.38 - 0.46 mm (15 - 18 thou)

× 65°/80° γωνία

Τελική πίεση: 150 At ελάχιστο

Αραιωτικό – Καθαριστικό

Thinner S300

Προετοιμασία επιφανείας: Γενικώς εφαρμόζεται σε επιφάνειες που προηγουμένως έχουν προετοιμαστεί με αντισκωριακό υπόστρωμα.

Προφυλάξεις: Κατά την εφαρμογή του χρώματος ο εργαζόμενος θα πρέπει να χρησιμοποιεί μάσκα και να απομακρύνεται κάθε εστία φωτιάς.

Σημείωση: Το παρόν τεχνικό φυλλάδιο έχει ενημερωτικό σκοπό. Οι τεχνικές πληροφορίες είναι απόρροια της εμπειρίας μας και των αποτελεσμάτων που προέρχονται από τα εξειδικευμένα εργαστήριά μας. Παρότι καταβάλουμε τη μέγιστη προσπάθεια για να εξασφαλίσουμε με το καλύτερο δυνατό τρόπο ότι οι πληροφορίες σχετικά με το προϊόν είναι σωστές, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για παράγοντες που δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν, όπως η κατάσταση του υποστρώματος ή τους ποικίλους παράγοντες που επηρεάζουν τόσο το ίδιο το προϊόν, όσο και τη χρήση του. Για αυτό το λόγο, εκτός και εάν συγκεκριμένα αναγράφεται αλλιώς, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σχετικά με την απόδοση του προϊόντος ή για οποιαδήποτε απώλεια ή καταστροφή παρουσιαστεί κατά τη χρήση αυτού.

Η εφαρμογή και χρήση των προϊόντων μας γίνεται με δική σας ευθύνη. Το παρόν δεν αποτελεί καμία επίσημη ή συνεπαγόμενη εγγύηση. Ο χρήστης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του, αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη για την εφαρμογή και τη δοκιμή του προϊόντος, έτσι ώστε να διαπιστώσει τη καταλληλότητά του. Οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στο παρόν φυλλάδιο, υπόκεινται αναθεώρησης, σύμφωνα με την εμπειρία μας και τη πολιτική μας για διαρκή εξέλιξη και βελτίωση των υπαρχόντων προϊόντων.