

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΡΗΣΗ

Το OVENLUX - Dr είναι χρώμα φούρνου υψηλής ποιότητας, που βασίζεται σε τροποποιημένες αλκυδικές ρητίνες και ειδικούς σκληρυντές. Χρησιμοποιείται για την εξωτερική βαφή μεταλλικών αντικειμένων, όπως βιομηχανικών δοχείων και βαρελιών. Έχει μεγάλη αντοχή στα κτυπήματα, δίνει φίλμ σκληρό και ελαστικό, με εξαιρετική πρόσφυση και καλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Απόχρωση

Στιλπνότητα 60 °

Πυκνότητα

Στερεά κατ'όγκο

Συνιστώμενο Πάχος Υμένα

Θεωρητική Απόδοση

Σημείο Ανάφλεξης

Ιξώδες

Ιξώδες Ψεκασμού

Συνθήκες έψησης

Αντοχή στη κρούση

Αντοχή Πρόσφυσης

Ericshen Test

Όλες του χρωματολογίου NEOKEM

> 80

1.15 ± 0.05 Kg/L (ανάλογα με την απόχρωση)

47% ± 1% (ανάλογα με την απόχρωση)

Ξηρό: 20 - 25 μ , Υγρό: 40 - 50 μ

23.5 – 19 M²/L (για το προαναφερθέν πάχος)

20 °C

60'' - 100'' (Ford Cup No 4 / 20 °C)

25''

13' / 120 °C

7 Nm

GT 0

8 mm

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Airless Spray	✓
Πιστόλι απλό	✓
Πινέλο	—
Ρολό	—

Ρυθμίσεις για Airless Spray:

Μέγεθος Ακροφυσίου: 0.38 - 0.46 mm (15 - 18 thou)

× 65°/80° γωνία

Τελική πίεση: 150 At ελάχιστο

Αραιωτικό – Καθαριστικό

Thinner S700

Προφυλάξεις: Κατά την εφαρμογή του χρώματος ο εργαζόμενος θα πρέπει να χρησιμοποιεί μάσκα και να απομακρύνεται κάθε εστία φωτιάς.

Αποθήκευση: Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται σε καλά αεριζόμενο και δροσερό χώρο.

Χρόνος Ζωής: Ένα έτος, εάν τηρηθούν οι όροι αποθήκευσης.

Σημείωση: Το παρόν τεχνικό φυλλάδιο έχει ενημερωτικό σκοπό. Οι τεχνικές πληροφορίες είναι απόρροια της εμπειρίας μας και των αποτελεσμάτων που προέρχονται από τα εξειδικευμένα εργαστήριά μας. Παρότι καταβάλουμε τη μέγιστη προσπάθεια για να εξασφαλίσουμε με το καλύτερο δυνατό τρόπο ότι οι πληροφορίες σχετικά με το προϊόν είναι σωστές, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για παράγοντες που δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν, όπως η κατάσταση του υποστρώματος ή τους ποικίλους παράγοντες που επηρεάζουν τόσο το ίδιο το προϊόν, όσο και τη χρήση του. Για αυτό το λόγο, εκτός και εάν συγκεκριμένα αναγράφεται αλλιώς, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σχετικά με την απόδοση του προϊόντος ή για οποιαδήποτε απώλεια ή καταστροφή παρουσιαστεί κατά τη χρήση αυτού.

Η εφαρμογή και χρήση των προϊόντων μας γίνεται με δική σας ευθύνη. Το παρόν δεν αποτελεί καμία επίσημη ή συνεπαγόμενη εγγύηση. Ο χρήστης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του, αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη για την εφαρμογή και τη δοκιμή του προϊόντος, έτσι ώστε να διαπιστώσει τη καταλληλότητά του. Οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στο παρόν φυλλάδιο, υπόκεινται αναθεώρησης, σύμφωνα με την εμπειρία μας και τη πολιτική μας για διαρκή εξέλιξη και βελτίωση των υπαρχόντων προϊόντων.