

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΧΡΗΣΗ

Το AUTOLUX είναι αστάρι ακρυλικής πολυουρεθάνης, κατάλληλο για τη βαφή αμαξωμάτων.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Απόχρωση	Γκρι
Πυκνότητα	1.3 ± 0.05 Kg/L
Ιξώδες FORD CUP No 4	110'' – 130'' (DIN532)
Στερεά κατ'όγκο	46% ± 1%
Συνιστώμενο πάχος υμένα	Ξηρό: 30 - 50 μ
Θεωρητική απόδοση	12m ² /lit
Σημείο ανάφλεξης	35 °C
Ιξώδες (A+B)	21'' (DIN 532)
Αναλογία ανάμιξης	A:B= 2,8:1 κ.β. A:B=2,25:1,05 κ.ο.
Χρόνος επαναβαφής	3 Ώρες (ελάχιστος) 24 Ώρες (μέγιστος)
Στιλπνότητα 60°	Σατινέ (DIN 67530)
Αντοχή σε κρούση	10 Nm (DIN 53154)
Δοκιμή πρόσφυσης	GT 0 (DIN 53150)
Δοκιμή παραμόρφωσης (Erichsen)	9 mm (DIN 1520)
Χρόνος ξήρανσης	45'-60' για το προαναφερθέν πάχος
Χημικές αντοχές:	Μετά από ξήρανση 72h δεν επηρεάζεται από νερό, πετρέλαιο, λιπαντικά, βενζίνη.
Προετοιμασία υλικού:	Αναμιγνύεται προσεκτικά όλη η ποσότητα του δοχείου Α με όλη τη ποσότητα του δοχείου Β. Μέγιστη αραιώση 10-15%. Συνεχής ανάδευση κατά τη χρήση.

Αραιωτικό - Καθαριστικό

Thinner S610

Προετοιμασία επιφάνειας: Το AUTOLUX PRIMER εφαρμόζεται σε επιφάνειες αμμοβολισμένες ή κατά προτίμηση φωσφατωμένες, καθαρές από γράσα, λάδια κ.λ.π.

Προφυλάξεις: Κατά την εφαρμογή του χρώματος ο εργαζόμενος θα πρέπει να χρησιμοποιεί μάσκα, προστατευτική ενδυμασία, να απομακρύνεται κάθε εστία φωτιάς και να γίνεται καλός εξαερισμός του χώρου.

Σημείωση: Το παρόν τεχνικό φυλλάδιο έχει ενημερωτικό σκοπό. Οι τεχνικές πληροφορίες είναι απόρροια της εμπειρίας μας και των αποτελεσμάτων που προέρχονται από τα εξειδικευμένα εργαστήριά μας. Παρότι καταβάλουμε τη μέγιστη προσπάθεια για να εξασφαλίσουμε με το καλύτερο δυνατό τρόπο ότι οι πληροφορίες σχετικά με το προϊόν είναι σωστές, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για παράγοντες που δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν, όπως η κατάσταση του υποστρώματος ή τους ποικίλους παράγοντες που επηρεάζουν τόσο το ίδιο το προϊόν, όσο και τη χρήση του. Για αυτό το λόγο, εκτός και εάν συγκεκριμένα αναγράφεται αλλιώς, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σχετικά με την απόδοση του προϊόντος ή για οποιαδήποτε απώλεια ή καταστροφή παρουσιαστεί κατά τη χρήση αυτού.

Η εφαρμογή και χρήση των προϊόντων μας γίνεται με δική σας ευθύνη. Το παρόν δεν αποτελεί καμία επίσημη ή συνεπαγόμενη εγγύηση. Ο χρήστης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του, αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη για την εφαρμογή και τη δοκιμή του προϊόντος, έτσι ώστε να διαπιστώσει τη καταλληλότητά του. Οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στο παρόν φυλλάδιο, υπόκεινται αναθεώρησης, σύμφωνα με την εμπειρία μας και τη πολιτική μας για διαρκή εξέλιξη και βελτίωση των υπαρχόντων προϊόντων.