

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΧΡΗΣΗ

Το AUTOLUX είναι χρώμα ακρυλικής πολυουρεθάνης, κατάλληλο για τη βαφή αμαξωμάτων.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Απόχρωση	Όλες του χρωματολογίου NEOKEM
Πυκνότητα	1.18 ± 0.02 Kg/L (Ανάλογα την απόχρωση)
Στερεά κατ'όγκο	40 % ± 1% (Ανάλογα την απόχρωση)
Συνιστώμενο πάχος υμένα	Ξηρό: 40 - 50 μ. - Υγρό: 100 – 125μ
Θεωρητική απόδοση	11,7 M ² /L (για το προαναφερθέν πάχος)
Σημείο ανάφλεξης	35°C
Ιξώδες (A+B)	21'' (DIN 532/4mm)
(A+B) συν 6% διαλύτη	17''
Αναλογία ανάμιξης	A:B = 2:1
Χρόνος ξήρανσης (Spiral No 5)	Επιφανειακή: 60' (23°C/50% RH) Πλήρης: 24' (23°C/50% RH)
Χρόνος επαναβαφής	3 Ώρες ελάχιστος - 24 Ώρες μέγιστος
Σκληρότητα:	125'' (d.f.t of 100μ. μετά 48h)
Spiral No 5 μετά 48h:	180'' (d.f.t. of spiral No5, μετά 48h)
Στιλπνότητα 60%:	98% DIN 67530
Αντοχή σε κρούση 0,5m:	pass DIN 53154
Αντοχή σε κρούση 1,0m:	pass DIN 53154
Δοκιμή πρόσφυσης:	GT 0-1 DIN 53150
Δοκιμές Παραμόρφωσης (Erichsen):	8mm DIN 1520
Χρόνος ωρίμανσης:	starting 17'' DIN 523/4mm 30' 18'' 1h 19'' 2h 19'' 3h 20'' 4h 20'' 5h 21''
Χρόνος αποθήκευσης:	12 μήνες

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Airless Spray	—
Πιστόλι απλό	✓
Πινέλο	—
Ρολό	—

Αραιωτικό - Καθαριστικό

Thinner S610

Προετοιμασία επιφάνειας: Το AUTOLUX εφαρμόζεται σε επιφάνειες οι οποίες προηγουμένως έχουν αμμοβολισθεί και βαφτεί με AUTOLUX PRIMER.

Προφυλάξεις: Κατά την εφαρμογή του χρώματος ο εργαζόμενος θα πρέπει να χρησιμοποιεί μάσκα, προστατευτική ενδυμασία, να απομακρύνεται κάθε εστία φωτιάς και να γίνεται καλός εξαερισμός του χώρου.

Σημείωση: Το παρόν τεχνικό φυλλάδιο έχει ενημερωτικό σκοπό. Οι τεχνικές πληροφορίες είναι απόρροια της εμπειρίας μας και των αποτελεσμάτων που προέρχονται από τα εξειδικευμένα εργαστήριά μας. Παρότι καταβάλουμε τη μέγιστη προσπάθεια για να εξασφαλίσουμε με το καλύτερο δυνατό τρόπο ότι οι πληροφορίες σχετικά με το προϊόν είναι σωστές, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για παράγοντες που δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν, όπως η κατάσταση του υποστρώματος ή τους ποικίλους παράγοντες που επηρεάζουν τόσο το ίδιο το προϊόν, όσο και τη χρήση του. Για αυτό το λόγο, εκτός και εάν συγκεκριμένα αναγράφεται αλλιώς, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σχετικά με την απόδοση του προϊόντος ή για οποιαδήποτε απώλεια ή καταστροφή παρουσιαστεί κατά τη χρήση αυτού.

Η εφαρμογή και χρήση των προϊόντων μας γίνεται με δική σας ευθύνη. Το παρόν δεν αποτελεί καμία επίσημη ή συνεπαγόμενη εγγύηση. Ο χρήστης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του, αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη για την εφαρμογή και τη δοκιμή του προϊόντος, έτσι ώστε να διαπιστώσει τη καταλληλότητά του. Οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στο παρόν φυλλάδιο, υπόκεινται αναθεώρησης, σύμφωνα με την εμπειρία μας και τη πολιτική μας για διαρκή εξέλιξη και βελτίωση των υπαρχόντων προϊόντων.